

Productinformatie



Epifanes Poly-urethane Primer

Een harde tweecomponenten poly-urethane voorlak met uitstekende hechting en goed vullende eigenschappen. Vult pinholes en kleine oneffenheden in de ondergrond. Epifanes Poly-urethane Primer biedt een zeer gladde, pinhole-vrije basislaag voor het strak aflakken met Epifanes Poly-urethane Jachtlak. Zeer sneldrogend, mooie vloeïng, vullend en goed schuurbaar.

Toepassingsgebieden:

Tweecomponenten Poly-urethane voorlak op kaal polyester, op bestaande poly-urethane systemen en over epoxyverven en hars. Geschikt voor verwerking binnen en buiten boven de waterlijn met kwast, roller en spuit.

Verdunning	Kwast - Epifanes Poly-urethane Kwastverdunning Spuit - Epifanes Poly-urethane Spuitverdunning
Droogtijden	Stofdroog na 2,5 uur bij 18°C - schuurbaar na 24 uur bij 18°C – Volledig doorgedhard na 6 dagen
Overschilderbaar	Met Epifanes Poly-urethane Jachtlak : na min. 6 uur - max. 72 uur bij 18°C.
Uitstrijkvermogen	Circa 9 m ² per 750gr. @ 50 µm droge laagdikte
Mengverhouding (volume)	5 delen basiscomponent A + 1 deel verhardercomponent B (= 5 : 1)
Verpakking	750gr. – 3 kg.
Kleuren	standaardkleuren wit en grijs Via de Epifanes PU kleurenmengmachine ook in diverse andere kleuren leverbaar.