

## Sigma S2U Allure Gloss

### OMSCHRIJVING

Luchtdrogende lak voor binnen en buiten, op basis van polyurethan-alkydhars met DGS (Dual Guard System) technologie.

### GEBRUIKSDOEL

Voor- en aflakken van houtwerk, geveltimmerwerk en andere ondergronden die voorzien zijn van een (grond)verflaag of plamuurlaag.

### VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Hoge aanvangsglans, optimaal glansbehoud
- Hoge weervastheid, ook in kustgebieden
- Kras- en slijtvast
- Geschikt voor 4-seizoenenonderhoud
- Goed verwerkbaar tot 0 °C
- Goede dekking en kantdekking
- Goede koudedroging
- Goede vloeiing

### KLEUR EN GLANS

Wit en via de mengmachine vele kleuren uit de diverse waaiers.

Verftypes op basis van alkydharsen kunnen vergelen. Dit gebeurt vooral bij afwezigheid van voldoende daglicht (toepassing in kelders, binnenzijden van kasten etc.). Onder deze omstandigheden kan het voorkomen dat wit tinten en lichte kleuren niet stabiel blijven. Deze vergeling-, verkleuringeigenschappen hebben uitsluitend esthetische en dus geen technische consequenties. Het vergelen is inherent aan het alkydharsbindmiddel. Voor meer informatie aangaande dit vergelingsproces verwijzen wij u naar het informatieblad "Vergeling".

Hoogglans

### VOORBEHANDELING EN AFWERKING VAN DE ONDERGROND

#### STAAL

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Algemeen</b>      | Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen.  |
| <b>Nieuw werk</b>    | Roest grondig verwijderen en goed schuren.<br>Blank metaal voorzien van Sigmetal Zinccoat Satin, Sigmetal Multi Primer of Sigmetal Aqua Primer. Alleen kleine oneffenheden, indien noodzakelijk, plamuren en plamuurplaatsen gronden om mogelijke zuiging weg te nemen. |
| <b>Goede staat</b>   | Gave en goed hechtende verflagen reinigen met een geschikt middel en zorgvuldig schuren. Kale plekken behandelen met Sigmetal Zinccoat Satin, Sigmetal Multi Primer of Sigmetal Aqua Primer.  |
| <b>Slechte staat</b> | Slecht hechtende verflagen verwijderen door schrappen, schuren of afbijten.<br>Reinigen met een geschikt middel. Zorgvuldig schuren. Kale plekken behandelen met Sigmetal Zinccoat Satin, Sigmetal Multi Primer of Sigmetal Aqua Primer.                                |
| <b>Afwerken</b>      | Voor- en aflakken met Sigma S2U Allure Gloss.   |

#### HOUT

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Algemeen</b>      | Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen.   |
| <b>Nieuw werk</b>    | Scherpe hoeken afronden en zorgvuldig schuren. Sigma S2U Allure Primer aanbrengen. Gladgeschaafd hout kan zonder schuren worden behandeld. Alleen kleine oneffenheden, indien noodzakelijk, plamuren en plamuurplaatsen gronden om mogelijke zuiging weg te nemen.   |
| <b>Goede staat</b>   | Gave en goed hechtende verflagen reinigen met een geschikt middel en zorgvuldig schuren. Kale plekken behandelen met Sigma S2U Allure Primer.  |
| <b>Slechte staat</b> | Slecht hechtende verflagen verwijderen door schrappen, schuren, föhnen of afbranden. Reinigen met een geschikt middel. Zorgvuldig schuren. Verweert en vergrijsd hout (machinaal) wegschuren. Eventueel rottend hout verwijderen. Beschadigingen repareren met een geschikt middel. Kaal hout buiten behandelen met Sigma S2U Allure Primer. |
| <b>Afwerken</b>      | Voor- en aflakken met Sigma S2U Allure Gloss.  |



## Sigma S2U Allure Gloss

### VERWERKING VAN DE VERF

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Gereedschap</b>    | Varkensharen kwast of velours lakroller. Narollen met schuimlakroller.                        |
| <b>Voor gebruik</b>   | Verf goed roeren.   |
| <b>Verdunning</b>     | Onverdund verwerken.  |
| <b>Kwast/rollagen</b> | Aanbevolen: 1 à 2 volle kwastlagen of rollagen.   |
| <b>Temperatuur</b>    | Op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 0°C en 23°C.          |
| <b>Na gebruik</b>     | Luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting. |

### UITSTRIJKVERMOGEN

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Praktisch rendement</b>   | Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, de laagdikte en het gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij het aanbrengen. |
| <b>Theoretisch rendement</b> | Ca. 16,5 m <sup>2</sup> /l op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond.<br>Zie de informatie op de bus.                                    |

#### DROGING BIJ 23°C EN RV VAN 50%

#### DROGING BIJ 5°C EN RV VAN 90%

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| <b>Stofdroog</b>        | Na ca. 2 uur.  | Na ca. 3 uur.  |
| <b>Kleefvrij</b>        | Na ca. 3,5 uur.  | Na ca. 5 uur.  |
| <b>Schuurbaar</b>       | Na ca. 16 uur, alleen indien nodig met Scotch Brite schuurmatjes.                        | Na ca. 20 uur, alleen indien nodig met Scotch Brite schuurmatjes.                        |
| <b>Afplakbaar</b>       | Na ca. 16 uur op een goed gedroogde laag. Gebruik speciale tape met geringe kleefkracht. | Na ca. 20 uur op een goed gedroogde laag. Gebruik speciale tape met geringe Kleefkracht. |
| <b>Overschilderbaar</b> | Na ca. 16 uur. Nb. dikke verflagen en donkere kleuren kunnen de droging vertragen.       | Na ca. 20 uur. Nb. dikke verflagen en donkere kleuren kunnen de droging vertragen.       |

### REINIGEN

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Morsvlekken en spatten</b> | Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje en eventueel terpentine.     |
| <b>Gereedschap</b>            | Met terpentine schoonmaken, of tijdelijk bewaren in water of folie.                  |
| <b>Droge verflaag</b>         | Na ca. 1 week drogen met neutrale, niet schurende huishoudelijke reinigingsmiddelen. |

### HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

Vorstvrij bewaren. In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij een temperatuur van 0°C tot 25°C, is dit product ca. 2 jaar houdbaar. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik helpt indrogen voorkomen.

### PRODUCTGEGEVENS

#### VERF IN DE BUS

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Verpakking</b>     | 1 liter; 2,5 liter      |
| <b>Vloeistofdikte</b> | Gereed voor verwerking. |

#### DROGE VERFLAAG

Optimale eigenschappen na ca. 1 week bij ca. 23°C.

### VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstanten en afval, verwijzen wij naar de verpakking van dit product.

PPG Coatings Nederland b.v., Postbus 42, 1420 AA Uithoorn. Telefoon Klantenservice DIY 0297 541234. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte, gebaseerd op praktische ervaring en onderzoek. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt deze editie. Aansprakelijkheid op grond van de gegevens in dit blad wordt niet aanvaard, omdat de wijze van toepassing buiten onze beoordeling valt, en de omstandigheden bij het aanbrengen buiten onze invloed liggen.

