

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO ANTIRUST COMPOUND VAST	
OMSCHRIJVING	Tenco Antirust Compound Vast is een roestwerend product op basis van natuurlijke vetten en paraffinische componenten. Tenco Anti Rust Compound Vast verlengt de levensduur van staal en zorgt er voor dat bestaande roest niet uit kan uitbreiden. Tenco Anti Rust Compound Vast is een waterbestendige niet hardende deklaag en is te gebruiken in de open lucht als in afgesloten ruimtes. Dit product kan gebruikt worden op alle stalen onderdelen van een boot of schip zoals de scheepswand, onder de buikdenning en op stalen spanten.
TOEPASSING	Tenco Anti Rust Compound Vast kan zowel op blank metaal als over door roest aangetast metaal aangebracht worden om verdere aantasting te voorkomen en daardoor de levensduur te verlengen. Kan op alle stalen onderdelen van een schip aangebracht worden zowel in afgesloten ruimtes als in de buitenlucht.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> -kan gebruikt worden over bestaande roest -stopt de uitbreiding van roest -verlengt de levensduur van staal en ijzer -geeft een waterbestendige niet hardende deklaag -vermengbaar met verf max 5 á 10% -ook in de openlucht te gebruiken -makkelijk te verwerken
BASISGEGEVENS	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Donkerbruin
Geur	Karakteristiek
Kookpunt	150 °C
Vlampunt	73 °C
Dampspanning bij 20°C.	0,1 hPa
Dichtheid bij 20° C.	0,9 g/cm ³
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Viscositeit	100 s (DIN 53211/4)
Theoretisch rendement	3-4 m ² per liter
Droogtijden	Niet van toepassing
Oplosmiddelgehalte	EU-grenswaarden voor dit product (cat A/i): 500 g/l. Dit product

	bevat max. 170 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	75,0 %
GEBRUIKSAANWIJZING	Zorg dat de ondergrond droog is en vrij is van vuil en losse roest. Aanbrengen met een borstel of kwast. Kan vermengd worden met 5 tot 10% verf.
MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR	Minimaal 5 °C
VERDUNNING	Tenco Anti Rust Compound Vast is gebruiksklaar. Tenco Anti Rust Compound kan met terpentine worden verwijderd. Gereedschap met terpentine schoonmaken.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C. Halflege busen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.
VERPAKKINGEN	5000 ml, 10 liter en 25 liter.