

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO ZWARTE SCHEEPSLAK Teervrij	
OMSCHRIJVING	Tenco zwarte scheidingslak is een sneldrogende onderwaterscheidingslak voor stalen en houten schepen.
TOEPASSING	Tenco zwarte scheidingslak wordt toegepast op het onderwaterschip. Tenco zwarte scheidingslak is niet U.V. bestendig.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> - Hecht zowel direct op oude teer- en bitumenlagen als op onbehandeld hout, ijzer, steen en beton. - Geeft een prima beschermlaag. - Alleen voor het onderwater gedeelte van vaartuigen. - Niet U.V.-bestendig.
BASISGEGEVENS	
Vorm	Dikvloeibaar
Kleur	Zwart
Geur	Oplosmiddelachtig
Kookpunt	130 °C
Vlampunt	35 °C
Dampspanning bij 20 °C	27 hPa
Dichtheid bij 20 °C	0,92 g/cm ³
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Viscositeit	110 s (DIN 53211/4)
Theoretisch rendement	Ca. 5 – 10 m ² per liter afhankelijk van ondergrond.
Droogtijden	Stofdroog na ca. 3 uur bij 15°C. Overschilderbaar na 24 uur.
Oplosmiddelgehalte	OPLOSMIDDELRIJK Ontvlambaar. EU-grenswaarden van dit product als primer (cat A/h) 750 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 750 g/l VOC. EU-grenswaarden van dit product als aflak (cat A/i) 500 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 500 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	>50 %
GEBRUIKSAANWIJZING	<p>Zorg dat de ondergrond droog is en vrij van vet, vuil losse roest en walshuid. Voor en tijdens gebruik goed roeren. Tenco zwarte scheidingslak aanbrengen met kwast of verfröller.</p> <p>Vereist aantal lagen: Op onbehandelde ondergrond minimaal 3 lagen. Op behandelde ondergrond minimaal 2 lagen (o.a. op oude teerlagen)</p>

MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR	Min. 8 °C bij 80% RV
VERDUNNING	Terpentine tevens te gebruiken voor het schoonmaken van gereedschap en kwasten.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10 °C tot 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.
VERPAKKINGEN	5000 ml